



SUNFOR

高科产品 优质服务
HI-TECH PRODUCT QUALITY SERVICE

HM-80W 锤纹助剂

HM-80W 是有机改性聚硅氧烷溶液，用于水性涂料体系作锤纹剂，能提供优异的锤纹效果。

物化参数

成分：有机改性聚硅氧烷

外观：无色粘稠透明溶液

有效成分：80%

产品特点

- 1、HM-80W 在水性涂料体系作锤纹助剂，能提供优异的锤纹效果；
- 2、在很低的用添加量下就可产生细致的锤纹效果，低添加量下花纹较粗，高添加量下花纹较细。
- 3、应用范围广泛。

适用范围

可适用于所有水性体系如单组份乳液、水性醇酸、双组份聚氨酯等。

添加量及使用方法

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-2%，可在生产的任何阶段加入。

使用方法：施工黏度 40-60S（涂四杯）；喷涂技巧：用口径为 2 的喷枪，第一枪把压力调大，误口调匀，出油量调小，待差不多表干时喷第二枪，压力调大、雾化好、出油量调大。

包装

25kg/桶

储存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所，容器保持密闭，远离火源及热辐射。贮存及使用环境温度保持在冰点之上。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩