



SUNFOR

AP-5068 烤漆密着剂

AP-5068 为水油通用型烤漆密着剂。对提高漆膜在铝或铝合金和其它有色金属表面的附着力显著，对玻璃底材亦有良好的附着效果。

物化参数

| | |
|------|-------------|
| 外观 | 微黄色透明粘稠液体 |
| 有效成分 | 特殊高分子化合物 |
| 有效含量 | 80 % |
| 比重 | 1.02 – 1.05 |
| 折射率 | 1.4761 |

产品特性

- 显著改善涂料对非铁质的金属表面如铝、铝合金、锌等底材的附着力。
- 具有提高漆膜弹性的作用，改善延展性和耐冲击性。
- 促进树脂体系的交联固化。
- 高温急速烘烤不变色。
- 良好的相容性，与几乎所有的涂料体系均相容。
- 添加于涂料体系而不影响其贮存稳定性，且不影响漆膜的耐候性。

应用范围

AP-5068 可用于溶剂型和水性涂料体系。

- 氨基醇酸烘漆
- 氨基丙烯酸烘漆
- 聚酯卷钢底漆

添加量与使用方法

AP-5068 用量为涂料全量的 1.5 – 2.5 % (重量)。于生产过程前、后加入均可。当用于水性烘漆体系时，必须先用浓度 10 – 20 % 的二甲基乙醇胺水溶液中和后再添加。

储 存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所，容器保持密闭，远离火源及热辐射。贮存及使用环境温度保持在冰点之上。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩