



SUNFOR

聚酯树脂 SR-556

主要特性

SR-556 为己二酸改性聚酯多元醇树脂，可配制柔软型 PU 弹性漆；流平好，手感好，特别快干型，附着力特性优异，耐候性好。

使用范围

特别适用于制作弹性 PU 手感涂料。

物化参数

羟基数：	80±2(mg KOH/g)
色 数：	≤2 [#] (Fe-Co 法)
酸 值：	≤8(mg KOH/g)
粘 度：	13000±2000cps
比 重：	1.12 (25°C)
固 含：	~99%

溶解性

丁酮	良好
丁醇	良好
甲基异丁基酮	良好
环乙酮	良好
丙酮	良好

包装规格：

220KG/桶或者 25KG/桶

储 存：

请于室温不超过 25°C 贮存，仓库须干燥阴凉通风，密闭包装，可以保证 12 个月的稳定性。

备 注：

我司可以提供建议性配方供客户参考使用，实际使用量还需客户测试调整。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩