



SUNFOR

AP-5060 附着增进剂

AP-5060 属于环氧改性聚硅氧烷，具有良好的反应活性和偶联效果，是一种良好的附着力促进、增强剂，对硅酸盐的、金属、陶瓷和填料等体系有特效，可显著改善产品的特性，增强界面间的附着力。在储存过程中不会产生黄变的现象。

物化参数

成分： 环氧改性聚硅氧烷
外观： 无色或淡黄色透明液体
含量： 100%
密度： 1.060g/ml
粘度： 8S

产品特性

- 1、作为无机表面处理剂，可活化玻璃棉、白炭黑、滑石粉、云母、陶土和硅灰石等；
- 2、在玻璃漆中，对于增加漆膜对玻璃底材的附着力有特效。
- 3、可参与漆膜的交联，从而增加漆膜的力学性能。
- 4、可溶于水、异丙醇、丙酮、甲苯、二甲苯等有机溶剂。

适用范围

可用于聚氨酯，环氧，醇酸等体系中。

添加量

推荐用量在 0.5%-3.0%左右，前后添加均可。

包装规格：

25KG/桶

注意事项

必须在涂装前将底材上的油脂及液体水分处理干净，以免降低附着性。

储存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩