



SUNFOR

RA-2900-20X 防沉增稠触变剂

RA-2900-20X 是聚酰胺类浆状触变剂。在油漆、印刷油墨和涂料中形成强大的网络结构，具有优异的触变性能和良好的分散性，提供很好的防流挂、防沉降、增稠 效果。

技术指标

组成	合成脂肪酸酰胺蜡
外观	微黄色软蜡状
固含	20%
溶剂	二甲苯/醇类

产品特性

- 1、已经活化无需加热做活化处理，只需搅拌分散就能加入涂料体系中
- 2、改善体系分散的稳定性和触变性
- 3、不会或极少结粒，对光泽性影响很小，并能适度提高漆膜之耐磨硬度。
- 4、流动性和流平性

应用领域

几乎适用于所有溶剂型涂料体系。特别推荐用在重防腐漆。例如：环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、聚氨酯、氯化橡胶、不饱和聚酯树脂、汽车烤漆用丙烯酸/三聚氰胺面涂。亦可使用在紫外光固化体系中

使用方法：

添加量：防沉 0.5-2.0% 抗流挂 2.0-5.0%

添加方法：在高速分散时，温度最好控制在 60℃ 以下，搅拌时间少于 30 分钟。

为获得最适合的活性，以不破坏原粒子的原则分散

- 1、直接添加法：直接添加树脂、溶剂和 RA-2900-20X 预混合后，高速分散 5 分钟，温度控制在 30℃—60℃，然后添加其它组分。
- 2、预制母液法：制成浆再添加到体系中。可以用分散盘或者三辊研磨机予以慢慢分散，直到粒径小于 20 微米。

预制浆配方：RA-2900-20X（20%）溶剂（50%）树脂（30%）

储存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所，容器保持密闭，远离火源及热辐射。
贮存及使用环境温度保持在冰点之上。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩