



SUNFOR

PP 系列砂纹粉

SM-2015/2025/2030/2040/2050/2060/2075/2080/2090/2110/2130

PP 系列砂纹粉为粉末状纹理剂，可赋予涂料表面纹理。纹理的性质和效果有赖于涂膜厚度和纹理剂的添加比例。

典型物性

型号	粒径 D50 (μm)	颗粒外观	耐温 (°C)
2010	10	白色粉末状	180 以内
2015	15	白色粉末状	180 以内
2020	20	白色粉末状	180 以内
2025	25	白色粉末状	180 以内
2030	30	白色粉末状	180 以内
2035	35	白色粉末状	180 以内
2045	45	白色粉末状	180 以内
2060	60	白色粉末状	180 以内
2080	80	白色粉末状	180 以内
2100	100	白色粉末状	180 以内
2120	120	白色粉末状	180 以内
2140	140	白色粉末状	180 以内
2180	180	白色粉末状	180 以内

特性与用途

- 1、具有良好的耐热性,可耐热 180°C。
- 2、突出耐溶剂性。
- 3、提供特殊纹理手感和视觉效果。
- 4、可作为功能助剂用于减少摩擦系数。

适用范围

可用于工业漆、装饰漆、木器漆以及油墨体系。

添加量

通常添加 3% 可达到纹理效果，建议添加量为 3~8% 左右，

使用方法

添加量取决于不同纹理效果要求和涂膜厚度，适用于制程后阶段添加，一般中速分散 10-15 分钟，不能研磨或过三辊。

储存

通常放置在干燥室温条件下至少可保存 24 个月。

安全

须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩